

# PRIMER M

Een-component, oplosmiddelvrije primer voor polyurethaan kitten, aan te brengen op zuigende en niet zuigende oppervlakken



## TOEPASSING

**Primer M** wordt gebruikt om de hechting van polyurethaan kitten zoals **Mapeflex PU45**, **Mapeflex PU40**, **Mapeflex PU50 SL**, of lijmen zoals **Ultrabond P990 1K** en **Mapegum PU 1K**, te verbeteren op niet absorberende oppervlakken zoals metalen (ijzer, staal, aluminium, koper, verzinkte platen), keramiek, glas en geverfde platen of absorberende oppervlakken, zoals beton, etc.

**Primer M** kan ook worden gebruikt voor voegen die langdurig in contact komen met vloeistoffen of die worden blootgesteld aan hoge mechanische belasting nadat ze zijn afgedicht.

**Primer M** kan tevens worden gebruikt als hechtverbeteraar op membranen uit het **Purtop** assortiment rondom voegen die in het membraan zijn aangebracht nadat maximale overschildertijd is verstreken.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**Primer M** is een één-component, gebruiksklare primer die volledig oplosmiddelvrij is. Het heeft een basis van polyurethaanharsen die snel uitharden door de aanwezigheid van vocht in de lucht. **Primer M** is een product op basis van een in de onderzoekslaboratoria van MAPEI ontwikkelde formule.

## BELANGRIJK

- Breng **Primer M** niet aan als de temperatuur lager is dan +5°C of hoger dan +35°C.
- Breng **Primer M** niet aan op natte of vochtige oppervlakken.
- **Primer M** is niet geschikt als primer voor kunststof materialen.
- Vermijd contact tussen **Primer M** en alcohol of oplosmiddelen die alcohol bevatten, omdat deze de uitharding van het product nadelig kunnen beïnvloeden.
- Breng nooit een overmatige hoeveelheid van het product op het oppervlak aan.
- **Primer M** wordt geel als het droog is. Voorkom dat het op oppervlakken in de nabijheid van behandelde oppervlakken terecht komt.
- Vanwege de snelle uitharding van **Primer M** met in de lucht aanwezig vocht, adviseren wij de verpakking direct na gebruik te sluiten om het ongebruikte product te bewaren. Op deze wijze kan **Primer M** op een later tijdstip weer worden gebruikt.

## AANBRENGEN

### Vorbereiden van de ondergrond

Het te behandelen oppervlak moet schoon en droog zijn en vrij van stof, olie, vet en was.

### Aanbrengen van het product

**Primer M** wordt met een kwast of roller in een dunne, gelijkmatige laag aangebracht. Breng geen overtollige hoeveelheid van het product aan.

De kit of lijm mag pas worden aangebracht als de primer niet meer plakkerig aanvoelt; dit is na circa 40 minuten bij +23°C en 50% R.V.

## REINIGEN

Reinig het voor het aanbrengen van **Primer M** gebruikte gereedschap direct met ethanol of een speciaal reinigingsmiddel, zoals **Cleaner L**. Als het product hard is geworden, kan het alleen nog mechanisch worden verwijderd.

## VERBRUIK

0,100 kg/m<sup>2</sup> (10-15 g/m bij een voegdiepte van 1 cm).

## VERPAKKING

Flessen van 250 g en 2 kg.

## HOUDBAARHEID

**Primer M** is 12 maanden houdbaar, mits in de originele verpakking en op een droge plek bij een temperatuur tussen +10°C en +25°C bewaard.

## VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen, raadpleeg de Safety Data Sheet op de website [www.mapei.com](http://www.mapei.com).  
PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

TECHNISCHE GEGEVENS (specifieke waarden)	
PRODUCT	
Consistentie:	vloeistof
Kleur:	bruin
Dichtheid (g/cm <sup>3</sup> ):	1,05
Droge stof gehalte (%):	100
Brookfield viscositeit bij +23°C - 50% R.V. (mPa·s):	70 ± 10 (rotor 1 - 10 tpm)
GEGEVENS M.B.T. HET AANBRENGEN (bij +23°C - 50% R.V.)	
Aanbevolen aanbrengtemperatuur:	van +5°C tot +35°C
Stof droog (min.):	40 ± 5
Wachttijd voor het afkitten of verlijmen (uren):	1

## ATTENTIE

Hoewel de voorgaande aanwijzingen en voorschriften op onze eigen ervaringen berusten, dienen zij slechts als een indicatie te worden beschouwd. De omstandigheden zullen in de praktijk telkens anders zijn en derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij een van onze producten gaat gebruiken, zelf moeten nagaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. In ieder geval is de gebruiker volledig verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van het product.

Raadpleeg de meest recente versie van het Technisch Datablad, verkrijgbaar via onze website [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

## JURIDISCHE KENNISGEVING

---

*De inhoud van dit Technisch Data Blad ("TDS") mag worden gekopieerd naar een ander project-gerelateerd document. Het project-gerelateerd document dient tijdens het aanbrenge van het MAPEI product niet als aanvulling of vervanging van de in de betreffende MAPEI TDS gestelde eisen.*

*Raadpleeg de website [www.mapei.com](http://www.mapei.com) voor de meest recente TDS.*

**BIJ WIJZIGING IN DE BEWOORDING OF GESTELDE EISEN OPGENOMEN OF AFGELEID VAN DEZE TDS, VERVALT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MAPEI.**

2907-10-2018 NL

De reproductie van teksten, foto's en illustraties uit deze publicatie is verboden en wettelijk strafbaar

